






Select Innen-Silikatfarbe

Campo di applicazione

Per interni. Può essere utilizzato su tutti i supporti minerali solidi e portanti come l'intonaco.



							
ca. 160 ml ▼▼▼ m ²			DKK H ₁₀ - Klasse 2 DIN EN 13 300	GLOSS STURPFREI DIN EN 13 300	Korngröße Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 2 DIN EN 13 300	VOC 2010 aVb-30 g/l < 1 g/l

Tipo di materiale	Pittura minerale al vetro solubile potassico con diffusione del vapore acqueo estremamente elevata
Colore	Bianco
Legante base	Vetro solubile potassico con additivi organici ≤ 5 % secondo DIN 18363, 2.4.1.1 (idropittura al silicato)
Peso specifico	Circa 1,5 +/- 0,2 g/cm ³
Proprietà	Ottimo potere coprente e uniformante, elevata diffusione del vapore acqueo, di facile lavorazione
Perizia/Omologazione	Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: R-Klasse 2 Rapporto di contrasto/potere coprente: H₁₀-Klasse 2 con un rendimento di 160 ml/m² o circa 6,3 m²/l Grado di brillantzza: G4 Opaco profondo Granulometria massima: S1 Fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Colorante al silicato
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superficie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 2 - 3 ore essiccato al tatto, dopo 12 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente sollecitabile. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Robustezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.

Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidone di plastica 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Intonaci nuovi hanno bisogno di asciugare, in base alla temperatura dell'ambiente, dalle 2 alle 4 settimane per un essiccazione completa. Fondi minerali poco assorbenti pretrattare con ZERO Silikat Konzentrat mescolato in rapporto 1:1 con pittura ZERO Select Innen-Silikatfarbe. Strato di verniciatura finale con ZERO Select Innen-Silikatfarbe non diluito. Fondi molto assorbenti pretrattare con ZERO Silikat Konzentrat diluito con acqua. Mescolare la mano intermedia con ZERO Select Innen-Silikatfarbe con ZERO Silikat Konzentrat in rapporto 1:1. Strato di verniciatura finale con ZERO Select Innen-Silikatfarbe non diluito. Rispettare un tempo di essiccazione fra le singole applicazioni di almeno 12 ore. Proteggere le superfici sensibili, ad esempio il vetro, il marmo, le superfici verniciate e quelle da verniciare.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla pittura. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione. Ritoccabilità delle superfici sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel linea guida BFS n. 25. Per ottenere una superficie con elevata capacità di pulitura, raccomandiamo l'uso di colori a dispersione con superficie lucida. Nel caso di colori scuri una sollecitazione meccanica (graffi) può causare striscie chiare (il cosiddetto effetto lavagna). A causa della colorazione sono possibili scostamenti dai dati tecnici elencati.

Se si utilizzano colori poco coprenti quali rosso, arancio, giallo, ecc., raccomandiamo di applicare uno strato di fondo di un colore adatto e interamente coprente. Per questo motivo può rendersi necessario applicare più mani rispetto a quanto normalmente previsto.

Nel caso di tinte intense e scure può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di applicazione.

Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda.

Sulle superfici correlate utilizzare solo colori di un unico lotto. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.