

Seidenmatt 10 SLF

Campo di applicazione

Per interni. Smalto murale semi-opaco utilizzabile su tutti i supporti portanti idonei per pitture a dispersione e su tutti i supporti portanti.



						ca. 2-3 h	ca. 12 h
ca. 140 ml ▼▼▼ m²			DKK H ₁₀ - Klasse 2 DIN EN 13 300	GLOSS Mittlerer Glanz DIN EN 13 300	Korngröße Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 1 DIN EN 13 300	VOC 2010 bVb-100 g/l < 1 g/l

Tipo di materiale	Smalto idrosolubile semi-opaco
Colore	Bianco
Legante base	Dispersione di resina sintetica secondo DIN 55945
Peso specifico	Ca. 1,4 +/- 0,2 g/cm²
Proprietà	Ottimo potere coprente, di facile lavorazione. A bassa emissioni, privo di solventi e plastificanti. Privo di sostanze che provocano fogging
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: R-Klasse 1 Rapporto di contrasto/potere coprente: H₁₀-Classe 2 con un rendimento di 140 ml/m² o circa 7,0 m²/l Grado di brillantezza: G2b semi-opaco Granulometria massima: S1 Fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Tinteggiabile con paste coloranti comuni in commercio e con sistema ZERO MiX. Durante la colorazione è possibile che delle piccole quantità di conservante possano infiltrarsi nel colore.
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superficie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 2 - 3 ore essiccato al tatto, dopo 12 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente sollecitabile. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Robustezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)

Applicazione a spruzzo	<u>Airless + Aircoat</u>
	Dimensione dell'ugello in pollici: 0,021 - 0,026
	Angolo di spruzzo: 40 - 80°
	Pressione di spruzzo in bar: ca. 150
	Diluizione: ca. 5 - 10 %
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidone di plastica 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e rilavare il nuovo intonaco. Fondi assorbenti prettatare con fissativo ZERO Konzentrat F diluito con acqua in rapporto 1:4. Pretrattare fondi a base di gesso con ZERO Haftgrund WP e fondi normali con fissativi idonei. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Decapare i supporti di vecchio vernice e di lattice.
Ciclo di applicazione	<u>Prima mano di fondo</u>
	ZERO Seidenmatt 10 SLF
	<u>Mano finale</u> ZERO Seidenmatt 10 SLF
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: bWb-100 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
	L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla pittura. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione.
	Ritoccabilità delle superfici sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel linea guida BFS n. 25.
	A causa della colorazione sono possibili scostamenti dai dati tecnici elencati.
	Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda.
	Sulle superfici correlate utilizzare solo colori di un unico lotto. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 31.03.2025