

Objekt Mattlatex

Product omschrijving

Binnenmuurverf. Toepasbaar op alle intacte ondergronden geschikt voor het overschilderen van bestaande emulsieverven, perfect als objectmuurverf, schrobvast.



				ca. 2-3 h	ca. 12 h	ca. 180 ml m ²	
			DKK H ₁₀ - Klasse 2 DIN EN 13 300	GLOSS STURPFMATT DIN EN 13 300	Korngröße Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 2 DIN EN 13 300	VOC 2010 aVb-30 g/l < 1 g/l

Soort materiaal	Emulsieverf voor binnen								
Kleur	Wit								
Bindmiddel basis	Kunstharsdispersie volgens DIN 55945 (polymeerdispersie)								
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,5 +/- 0,2 g/cm ³								
Kenmerken	Goede dekking, eenvoudig te verwerken. Laag in verontreinigende stoffen, vrij van oplosmiddelen en weekmakers. Vrij van fogging-actieve stoffen								
Rapport/goedkeuring	Classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie duurzaamheidsdatablad ZERO.								
Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13 300	<table> <tr> <td>Natte slijtvastheid:</td><td>R-klasse 2</td></tr> <tr> <td>Contrastverhouding/dekking:</td><td>H₁₀-Klasse 2 met een opbrengst van ca. 180 ml/m² of 5,5 m²/l</td></tr> <tr> <td>Glansgraad:</td><td>G4 dof mat</td></tr> <tr> <td>Maximale korrelgrootte:</td><td>S1 fijn (< 100 µm)</td></tr> </table>	Natte slijtvastheid:	R-klasse 2	Contrastverhouding/dekking:	H ₁₀ -Klasse 2 met een opbrengst van ca. 180 ml/m ² of 5,5 m ² /l	Glansgraad:	G4 dof mat	Maximale korrelgrootte:	S1 fijn (< 100 µm)
Natte slijtvastheid:	R-klasse 2								
Contrastverhouding/dekking:	H ₁₀ -Klasse 2 met een opbrengst van ca. 180 ml/m ² of 5,5 m ² /l								
Glansgraad:	G4 dof mat								
Maximale korrelgrootte:	S1 fijn (< 100 µm)								
Geschikte kleurpasta	Commerciële kleuring of fabriekskleuring								
Droogtijd	Bij +23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid, oppervlak droog na 2 - 3 uur, overschilderbaar na 12 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Droging/eindhardheid na 28 dagen, volgens testcriteria volgens DIN EN 13 300.								
Verdunning	Schoon water								
Verwerking	Kwasten, rol, spuiten								

Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslag	Koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	Kunststof emmer van 12,5 liter
Systeem	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet droog, schoon en stabiel zijn. Nieuwe pleistergebieden fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden en gipspleisters voorstrijken met ZERO konzentrat F, tot 1:4 verdund met water. Normale ondergronden voorstrijken met geschikte ZERO-primers. Indien vullen noodzakelijk is, gebruik dan ZERO Handspachtel.
Systeem opbouw	<u>Primer</u> ZERO Objekt Mattlatex <u>Laatste laag</u> ZERO Objekt Mattlatex
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOS
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Bij het over schilderen van verfcompatibele katten, zoals acrylkit, kunnen er vanwege de hogere elasticiteit scheuren in het verfmateriaal ontstaan. Ook kan verkleuring van de coating optreden. In individuele gevallen moeten ter beoordeling eigen tests worden uitgevoerd. Bijwerkplekken zijn afhankelijk van de situatie min of meer zichtbaar, tevens afhankelijk van de kleur, dit is volgens BFS-informatieblad nr. 25 onvermijdelijk. Om een oppervlak te verkrijgen dat beter reinigbaar is, adviseren wij het gebruik van emulsieverven met een glanzend oppervlak. Bij donkere kleuren kan mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen leiden (het zogenaamde "schrijfeffect"). Bij ongunstige lichtomstandigheden (strijklicht) adviseren wij het gebruik van ZERO Q4 MattFinish. Afwijkingen in de technische kenmerken zijn mogelijk als gevolg van kleuring. Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende lagen nodig zijn. Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschuring op het coatingoppervlak optreden.

Mag alleen gemengd worden met gelijksoortige materialen en de materialen vermeld in dit informatieblad.

Gebruik alleen kleuren uit één batch op aangrenzende oppervlakken. Controleer kleuren op kleurnauwkeurigheid vóór verwerking.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.