

Select Matt-Latex

Product omschrijving

Binnenmuurverf. Toepasbaar op alle intacte ondergronden geschikt voor het overschilderen van emulsieverven en geschikt als objectverf, schrobvast.



ca. 180 ml ▼▼▼ m ²			DKK H ₁₀ - Klasse 2 DIN EN 13 300	GLOSS STUFPFIMAT DIN EN 13 300	Korngröße Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 2 DIN EN 13 300	VOC 2010 aWb-30 g/l < 1 g/l

Naleving/monitoring

Soort materiaal

U

Matte latexverf, oplosmiddelvrij

Kleur

Wit

Bindmiddel basis

Kunstharstdispersie volgens DIN 55945 (polymeerdispersie)

Specifiek gewicht

Ongeveer 1,5 +/- 0,2 g/cm³

Kenmerken

Goede dekking, eenvoudig te verwerken. Laag vervuילend, oplosmiddelvrij en weekmakervrij. Vrij van fogging-actieve stoffen

Rapport/goedkeuring

Emissiegetest bouwproduct volgens AgBB-schema 2015 en 2018. Veilig voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of behandeld. Algemeen bouwkundig keuringscertificaat voor de bouwstofklasse DIN 4102-B1 conform het toepassingsgebied van het Toptex-systeem.

Classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie duurzaamheidsdatablad ZERO.

Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13 300

Natte slijtvastheid:	R-klasse 2
Contrastverhouding/dekking:	H ₁₀ -Klasse 2 met een verbruik van ca. 180 ml/m ² of 5,5 m ² /l
Glansgraad:	G4 dof mat
Maximale korrelgrootte:	S1 fijn (< 100 µm)

Geschikte kleurpasta

In de handel verkrijgbare kleurverf en kan worden gekleurd met ZERO MiX in Base A. Bij het kleuren is het mogelijk dat er kleine hoeveelheden conserveermiddelen aan de verf worden toegevoegd.

Droogtijd	Bij +23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid, oppervlak droog na 2 - 3 uur, overschilderbaar na 12 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Droging/eindhardheid na 28 dagen, volgens testcriteria volgens DIN EN 13 300.
Verdunning	Schoon water
Verwerking	Kwast, rol, spuit (geschikt voor airless)
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslag	Koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	Kunststof emmer van 5 liter, 12,5 liter
Systeem	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereiding van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en stabiel zijn. Nieuwe pleisterlagen fluateren en na-wassen. Zuigende ondergronden gronderen met ZERO Konzentrat F tot 1:4 verdund met water, gipspleisters gronderen met ZERO Haftgrund WP en normale ondergronden met geschikte ZERO primers. Indien vullen noodzakelijk is, gebruik dan ZERO Handspachtel. Oude lak- en latexoppervlakken uitloggen.
Systeem opbouw	<u>Primer</u> ZERO Select Matt-Latex <u>Laatste laag</u> ZERO Select Matt-Latex
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOS
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Bij het overschilderen van verfcompatibele katten, zoals acrylkit, kunnen er vanwege de hogere elasticiteit scheuren in het verfmateriaal ontstaan. Ook kan verkleuring van de coating optreden. In individuele gevallen moeten ter beoordeling eigen tests worden uitgevoerd. Bijwerkplekken zijn afhankelijk van de situatie min of meer zichtbaar, tevens afhankelijk van de kleur, dit is volgens BFS-informatieblad nr. 25 onvermijdelijk. Om een oppervlak te verkrijgen dat beter reinigbaar is, adviseren wij het gebruik van emulsieverven met een glanzend oppervlak. Bij donkere kleuren kan mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen leiden (het zogenaamde "schrijfeffect"). Bij ongunstige lichtomstandigheden (strijklicht) adviseren wij het gebruik van ZERO Q4 MattFinish.

Afwijkingen in de technische kenmerken zijn mogelijk als gevolg van aankleuring.

Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende coatings nodig zijn.

Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschuring op het coatingoppervlak optreden.

Mag alleen gemengd worden met gelijksoortige materialen en de materialen vermeld in dit informatieblad.

Gebruik alleen kleuren uit één batch op aangrenzende oppervlakken. Controleer kleuren op kleurnauwkeurigheid vóór verwerking.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.