

Intermatt Aqua Isolierweiß

Branchegegevens	Intermatt Aqua Isolierweiß
Soort materiaal	Oplosmiddelvrije, isolerende verf
Toepassingsgebied	Binnen. Als isolerende verflaag voor plafond en muur, ook op structuurbehang en pleister. Dun aangebracht geschikt voor akoestische systemen.
Tint	Wit
Bindmiddelbasis	Speciaal bindmiddel
Soort. Gewicht	1,5 +/- 0,1 g/cm ³
Eigenschappen	Geurarm. Goede isolatiewerking op met roet, nicotine en vet verontreinigde oppervlakken en droge watervlekken (proefvlak aanbrengen).
Verenigbaarheid	Niet met andere materialen mengen.
Kerngegevens volgens DIN EN 13 300	Slijtvastheid nat: Klasse 2; contrastratio/dekvermogen: klasse 1 bij een verbruik van ongeveer 150 ml/m ² resp. 6,7 m ² /l; glansgraad: stompmat; korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
Materiaalverbruik	Vanaf 150 ml/m ² , afhankelijk van de ondergrond
Aankleuren	Universele kleurpasta tot maximaal 2%
Droogtijd	Bij een relatieve luchtvochtigheid < 80% na minimaal 12 uur overschilderbaar. Bij ongunstige condities overeenkomstig langer.
Verdunning	Onverdund verwerken
Verwerkingsaad	Kwasten, rollen, spuiten
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslagruimte	Koel, echter vorstvrij
Reiniging van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	2,5 l, 12,5 l
Systeemopbouw	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

Intermatt Aqua Isolierweiß

Stand: 07.11.2018

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuwe pleisterlaag fluateren en nawassen.

Zuigende ondergronden en gipspleisters:

Met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdund van een grondeerlaag voorzien.

Normale ondergronden:

Met ZERO Grundierfarbe W van een grondeerlaag voorzien. Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel gebruiken.

Systeemopbouw

Pleistervlakken van een grondeerlaag voorzien. Op draagkrachtige oude dispersieverflagen 1 tot 2 keer verf aanbrengen. Isolerende verflagen vereisen een poriëndichte film, waardoor de isolatie in moeilijke gevallen meermaals moet worden uitgevoerd. Droogtijden tussen de lagen in acht nemen. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijden.

EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: gWb -30 g/l (2010), dit product bevat max. 1 g/l VOC

Tabel voor spuitlaag

	Nozzlegrootte		spuithoek	druk/bar	verdunding	viscositeit	kruislings aanbrengen
	Inch	mm					
airless + aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	ongeveer 150	ongeveer 5-10%		

Opmerkingen

In moeilijke gevallen advies inwinnen. Raadpleeg EG-veiligheidsinformatieblad!