







Select Decke + Wand

Product omschrijving

Binnenmuurverf. Geschikt voor alle intacte ondergronden.



							
ca. 150 ml ▼▼▼ m ²			DKK H ₁₀ - Klasse 2 DIN EN 13 300	GLOSS  STURPFMATT DIN EN 13 300	Korngröße  Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 3 DIN EN 13 300	VOC 2010 aWb-30 g/l < 1 g/l

Soort materiaal	Emulsieverf, oplosmiddelvrij	
Kleur	Wit / gebroken wit	
Bindmiddel basis	Kunstharsdispersie volgens DIN 55945 (polymeerdispersie)	
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,5 +/- 0,2 g/cm ³	
Kenmerken	Oplosmiddel en weekmakervrij. Licht en naadloos te verwerken. Waterdampdiffusiebaar, geschikt voor airless gebruik, met hoge dekking.	
Rapport/goedkeuring	Emissiegetest bouwproduct volgens AgBB-schema 2015 en 2018. Veilig te gebruiken in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of behandeld. Classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie duurzaamheidsdatablad ZERO.	
Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13 300	Natte slijtvastheid: Contrastverhouding/dekking: Glansgraad: Maximale korrelgrootte:	R-klasse 3 H₁₀-Klasse 2 met een verbruik van ca. 150 ml/m² of 6,7 m²/l G4 dof mat S1 fijn (< 100 µm)
Geschikte kleurpasta	In de handel verkrijgbare kleurverf en kan worden gekleurd met ZERO MiX in Base A. Bij het kleuren is het mogelijk dat er kleine hoeveelheden conserveermiddelen aan de verf worden toegevoegd.	
Droogtijd	Bij +23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid, oppervlak droog na 2 - 3 uur, overschilderbaar na 12 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Droging/eindhoudheid na 28 dagen, volgens testcriteria volgens DIN EN 13 300.	

Verdunning	Schoon water
Verwerking	Kwast, rol, spuit (geschikt voor airless)
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslag	Koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 12,5 liter, 40 kg kunststof container
Systeem	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en intact zijn. Nieuwe pleisterlagen fluateren en na-wassen. Zuigende ondergronden voorbehandelen met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdunnen, gipspleisters voorstrijken met ZERO Haftgrund WP. Indien vullen noodzakelijk is, gebruik dan ZERO Handspachtel. Intacte kalk- en cementpleisters voorstrijken met geschikte ZERO-primers.
Systeem opbouw	Indien nodig ZERO Select Decke + Wand tweemaal aanbrengen op een intacte ondergrond.
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat < 1 g/l VOS
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Bij het overschilderen van verfcompatibele katten, zoals acrylkit, kunnen er vanwege de hogere elasticiteit scheuren in het verfmateriaal ontstaan. Ook kan verkleuring van de coating optreden. In individuele gevallen moeten ter beoordeling eigen tests worden uitgevoerd. Reparaties aan het gebied zijn afhankelijk van de woningsituatie min of meer merkbaar en volgens BFS-informatieblad nr. 25 onvermijdelijk. Om een oppervlak te verkrijgen dat beter reinigbaar is, adviseren wij het gebruik van emulsieverven met een glanzend oppervlak. Bij donkere kleuren kan mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen leiden (het zogenaamde "schrijfeffect"). Bij ongunstige lichtomstandigheden (strijklicht) adviseren wij het gebruik van ZERO Q4 MattFinish. Afwijkingen in de technische kenmerken zijn mogelijk als gevolg van aankleuring. Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende coatings nodig zijn.

Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschuring op het coatingoppervlak optreden.

Mag alleen gemengd worden met gelijksoortige materialen en de materialen vermeld in dit informatieblad.

Gebruik alleen kleuren uit één batch op aangrenzende oppervlakken. Controleer kleuren op kleurnauwkeurigheid vóór verwerking.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.