


Buntsteinputz

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Sottoposte a notevoli sollecitazioni, ad es. trombe delle scale, sale di ricevimento, corridoi, zoccolo della casa etc.



Conformità / Monitoraggio

CE

Tipo di materiale

Intonaco in resina sintetica con granulati di pietra colorati secondo DIN EN 15824. Senza solventi

Colore

15 disegni

Grado di lucidità

Satinato opaco

Legante base

Pittura acrilica pura

Granulometria

Circa 1,8 mm

Proprietà

Resistente alle intemperie, a prova d'urto, resistente alla luce, a bassa tensione meccanica, permeabile al vapore, decorativo, facile lavorazione, a basso odore

Perizia/Omologazione

Classe di comportamento alla combustione A-s1, d0

Dati caratteristici secondo EN 1062-1

- Spessore strato secco: > 400 µm E₅
- Granulometria massima: molto grossa > 1.500 S₄
- Permeabilità al vapore acqueo (valore sd): medio V₂
- Permeabilità all'acqua (valore w): medio < 0,5 W₂

Tempo di essiccazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 24 ore. Completamente asciutto, caricabile e rivestibile dopo 3 - 4 giorni. Soprattutto nella stagione fresca e con un alto tasso di umidità, è prevedibile un'essiccazione ritardata.

Diluizione

Acqua pulita

Tipo di applicazione

Mit rostfreier Stahlkelle aufziehen und gleichmäßig abglätten
Applicare con cazzuola in acciaio inox e livellare uniformemente

Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 5,5 - 6 kg/m ² con uno spessore di applicazione di circa 3,5 mm (2 granulometrie)
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidone di plastica da 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Flutare e rilavare il nuovo intonaco. Trattare le crepe statiche secondo le prescrizioni (annegamento della struttura). Stabilizzare i fondi assorbenti con ZERO Tiefengrund Ti 77 o con altri primer ZERO idonei. Preintonacare uniformemente i fondi compatti con ZERO Streichputz. Lasciare le aplanarità nella parte interna con ZERO Handspachtel o con idoneo stucco per facciate nella parte esterna. <u>Applicazione dell'intonaco</u> Applicare e spianare ZERO Buntsteinputz con una cazzuola di acciaio inox. Possono verificarsi variazioni di colore minime dovute all'utilizzo di granulati di pietra naturale. Perciò lavorare separatamente i materiali con numeri di lotto diversi oppure mescolarli l'uno con l'altro. Le variazioni di colore eventualmente presenti per tale causa non vengono riconosciute come motivo di contestazione.
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri prodotti. Per evitare la formazione di depositi applicare l'intonaco bagnato su bagnato. Soprattutto in caso di superfici di dimensioni maggiori si consiglia di utilizzare una manodopera sufficiente. Sulle superfici continue utilizzare solo il materiale di una confezione oppure mescolare tra loro le quantità di materiale necessarie. In linea di massima, in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, come l'irraggiamento solare diretto, il vento forte e l'esposizione all'umidità, è necessario adottare misure di protezione adeguate sulla superficie della facciata da lavorare o da costruire, ad esempio mediante protezione dalla pioggia o teloni. In caso di finitura di intonaci con granulometria < 2 mm, la planarità del supporto deve essere adattata alla finitura superficiale fine prevista. Se necessario possono essere necessarie misure aggiuntive per il livellamento del supporto. I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe).

I substrati alcalini, ad esempio le basi nuove e cementate, influiscono negativamente sul tempo di essiccazione.

L'attuale stato della tecnologia non consente di garantire una protezione duratura dagli attacchi di alghe e funghi.

Per le superfici con efflorescenze saline, non è garantita la durata della struttura di rivestimento sopra menzionata.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

Non mescolare a macchina!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.02.2022