







Satina Seidenglanzlack Metallic Base Z4

Anwendungsbereich

Per interno ed esterno. La base metallica è adatta per la personalizzazione di superfici.



							
VOC 2010 dLb-300 g/l < 297 g/l				ca. 6-7 h	ca. 24 h	ca. 90 ml m ²	

Tipo di materiale	Vernice satinata lucida di alta qualità
Colore	70 tinte RAL effetto metallizzato. 15 tonalità DB, circa RAL 9006, 9007
Grado di lucidità	Satinato lucido
Legante base	Resina alchidica, trattata PUR
Peso specifico	Circa 1,1 +/- 0,2, diverso a seconda della tonalità
Proprietà	Satinato lucido, resistente alle intemperie, distensione ideale. Elevata resistenza allo sfregamento e agli urti. Ottimo potere coprente e riempitivo. Già preparata per l'applicazione
Tinta base adatta	Mescolabile l'uno con l'altro e colorabile con ZERO MiX
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e del sottosuolo e con circa il 50% di umidità relativa, dopo 6-7 ore sarà completamente asciutto e sarà possibile riverniciare dopo 24 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione.
Tipo di applicazione	A pennello o a rullo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo. Può essere applicata con bassa umidità dell'aria ed anche a temperature più basse.
Consumo di materiale	Circa 90 ml/m ²
Spessore dello strato	Circa 30-40 µ di spessore del film secco per strato.

Stoccaggio	Circa 12 mesi. In luogo fresco e asciutto. Chiudere bene la confezione già iniziata. Infiammabile!
Pulizia degli attrezzi	Pulire con ZERO Tool Cleaner o immediatamente dopo l'uso con un acquaragia.
Confezione	650 ml, 2,2 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Pretrattare il fondo applicando un bianco uniforme con ZERO Universal Haftgrund. Osservare la scheda tecnica
Ciclo di applicazione	Verniciare 2 - 3 volte su un supporto preparato con vernice a lucentezza serica in colore metallic. Utilizzare i colori metallici su superfici strutturate. I fondi lisci e a struttura fine possono presentare velature e tracce di stratificazione durante il trattamento con ZERO Satina Seidenglanzlack Metallic. Sui fondi lisci si possono ottenere superfici decorative se la vernice umida viene lisciata a movimenti incrociati con una spazzola ovale. Si consiglia di realizzare delle superfici modello. Osservare la scheda tecnica di ZERO Satina Seidenglanzlack.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: dLb-300 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 297 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Per superfici in legno, fare riferimento alla scheda BFS n. 18. Su rivestimenti con polveri, rivestimenti coil coating e altri fondi critici dare la mano di fondo con ZERO PUR Haftgrund. Superfici umide o non completamente indurite possono causare danni nella successiva verniciatura, come problemi di adesione, la formazione di bolle e crepe. Se i colori sono intensi e scuri può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di applicazione. Secondo l'attuale stato della tecnica, la brillantezza iniziale diminuisce nel corso dell'essiccazione completa. Quando si utilizzano sigillanti compatibili con la vernice, ad esempio mastice acrilico, a causa della maggiore elasticità, potrebbero verificarsi delle crepe nel materiale di verniciatura. Potrebbero anche verificarsi delle discromie nel rivestimento. È necessario condurre prove individuali per valutare la situazione. Evitare il contatto delle vernici con materiali plastici contenenti plastificanti, ad esempio guarnizioni e sigillanti, come nel caso delle finestre. Il tempo di essiccazione viene ridotto con temperature basse, elevata umidità dell'aria e notevoli quantità di applicazione.

Quando si rivestono parti strutturali, l'interno deve essere altrettanto impermeabile al vapore quanto il rivestimento esterno per non interrompere l'equilibrio dell'umidità nel legno. La mancata osservanza di questo può causare danni alla vernice.

Per applicazioni su larga scala in ambienti interni, come soffitti e pareti, consigliamo l'uso di sistemi di vernici a base d'acqua, come ad esempio le vernici ZERO Aqua, a causa del tipico odore dei rivestimenti a base di resina alchidica.

Per evitare un eventuale fastidio dovuto al cattivo odore, non trattare le superfici interne di mobili e armadi con sostanze di applicazione diluibili in solventi.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.