

# Satin

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung             | Dekorative Endbeschichtung mit Wildleder-Effekt<br>INNEN                                                                                                                                                                                         |
| Untergrund               | Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton                                                                                                                                                                                                   |
| Zusammensetzung          | Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel mit Perlglanz-Pigmenten                                                                                                                                                                          |
| Technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spezifisches Gewicht     | 1,1 ± 0,02 kg/l                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH-Wert                  | 8,5                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ergiebigkeit             | 10-12 m <sup>2</sup> /l pro Schicht                                                                                                                                                                                                              |
| Trocknung                | 3-4 h bei 20 °C, rel. F. 60%                                                                                                                                                                                                                     |
| Verarbeitung             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umgebungsbedingungen     | 5 °C bis 30 °C, rel. F. 65 %                                                                                                                                                                                                                     |
| Werkzeuge                | Spalterpinsel, Schwamm                                                                                                                                                                                                                           |
| Verdünnung               | Material ist verarbeitungsfertig eingestellt                                                                                                                                                                                                     |
| Farbton                  | Satin & Satin Soft Firma d'Autore Farbtonkarte                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweise                 | Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie eine Schicht FDA Fondo Fine auf. |

## FDA Satin VERARBEITUNG mit FDA Spalterpinsel:

Das Material mit dem FDA Spalterpinsel in gekreuzten und unregelmäßigen Schlägen gleichmäßig auftragen. Scharfe Fettkanten vermeiden. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen: Um einen schattierten Effekt zu erzielen und die Produktverteilung gleichmäßiger zu gestalten, ist die behandelte Oberfläche mit dem FDA Spalterpinsel ohne Material zu überstreichen. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche.

## FDA Satin VERARBEITUNG mit FDA Schwamm:

Den FDA Schwamm eintauchen und FDA Satin mit kreisenden Bewegungen auf der mit FDA Fondo Fine grundierten Oberfläche auftragen. Die Anwendungsrichtung von Zeit zu Zeit umkehren und das Produkt gleichmäßig verteilen. Anhäufungen von Material sind zu vermeiden. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen.

### Packungen:

Satin FDA: 5,0 l, 2,5 l und 1,0 l

### Abfallklasse:

Leere Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

**Lagerung:** Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

### Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

### F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.

# Satin Soft

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung             | Dekorative Endbeschichtung mit Wildleder-Effekt<br>INNEN                                                                                                                                                                                         |
| Untergrund               | Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton                                                                                                                                                                                                   |
| Zusammensetzung          | Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel mit Perlglanz-Pigmenten                                                                                                                                                                          |
| Technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spezifisches Gewicht     | 1,0 ± 0,02 kg/l                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH-Wert                  | 8,5                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ergiebigkeit             | 10-12 m <sup>2</sup> /l pro Schicht                                                                                                                                                                                                              |
| Trocknung                | 3-4 h bei 20 °C, rel. F. 60 %                                                                                                                                                                                                                    |
| Verarbeitung             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umgebungsbedingungen     | 5 °C bis 30 °C, rel. F. 65 %                                                                                                                                                                                                                     |
| Werkzeuge                | Spalterpinsel, Textureffekt-Bürste                                                                                                                                                                                                               |
| Verdünnung               | Material ist verarbeitungsfertig eingestellt                                                                                                                                                                                                     |
| Farbton                  | Satin & Satin Soft Firma d'Autore Farbtonkarte                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweise                 | Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie eine Schicht FDA Fondo Fine auf. |

## FDA Satin Soft VERARBEITUNG:

Das Material mit dem FDA Spalterpinsel in gekreuzten und unregelmäßigen Schlägen gleichmäßig auftragen. Scharfe Fettkanten vermeiden. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen: Um einen schattierten Effekt zu erzielen und die Produktverteilung gleichmäßiger zu gestalten, ist die behandelte Oberfläche mit dem FDA Spalterpinsel nochmals ohne Material zu überstreichen. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche..

## Mit Tuch Effekt Pinselstriche

Das Material mit dem FDA Spalterpinsel gleichmäßig aufragen. Anschließend die Oberfläche mit der FDA Textureffekt-Bürste in horizontale Richtung bürsten. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen, jedoch die Oberfläche mit der FDA Textureffekt-Bürste in vertikale Richtung bürsten. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche.

Packungen:

Satin Soft FDA: 5,0 l, 2,5 l und 1,0 l

## Abfallklasse:

Leere Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

**Lagerung:** Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

## Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

**F.D.A. s.r.l.**

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.