

Stucco a Calce

Beschreibung	Endbeschichtung auf Sumpfkalkbasis für Stucco Veneziano Effekt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel und Sumpfkalk
Technische Eigenschaften	
Spezifisches Gewicht	1,5 ± 0,02 kg/l
pH-Wert	< 12
Ergiebigkeit	2,5-3,0 m ² /kg pro Schicht
Trocknung	10-12 h bei 20 °C, rel. F. 60 %
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	5 °C bis 30 °C, rel. F. 65 %
Werkzeuge	Edelstahl Spachtel
Verdünnung	Material ist verarbeitungsfertig eingestellt
Farbton	Weiß, Calce Firma d'Autore Farbtonkarte
Hinweise	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie eine Schicht FDA Fondo Fine auf.

FDA Stucco a Calce VERARBEITUNG mit FDA Edelstahl Spachtel:

Die zu überarbeitende Untergrundoberfläche muss eine Oberflächengüte von mindestens Q3 aufweisen. Den Untergrund mit FDA Fondo Fine grundieren. Nach Trocknung der gesamten Oberfläche die erste Schicht FDA Stucco a Calce mit dem FDA Edelstahl Spachtel gleichmäßig glatt auftragen. Nach 12 Stunden die zweite Schicht mit dem FDA Edelstahl Spachtel unregelmäßig auftragen; hierbei entsteht die besondere Farbgebung. Zu große Vertiefungen vermeiden. Nach 12 Stunden die dritte Schicht unregelmäßig auf null auftragen, um eventuelle Vertiefungen der ersten Schicht zu füllen und um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Nach ca.

5 - 6 Stunden ist die Fläche mit einem sauberen FDA Edelstahl Spachtel - ohne Grate auf der Klinge - zu polieren. Der Glanzgrad hängt von dem Druck ab, der mit der Klinge auf der Oberfläche ausgeübt wird. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche.

FDA Stucco a Calce und FDA Cera VERARBEITUNG:

Anschließend kann die Fläche mit FDA Cera wie folgt veredelt werden: Mindestens 48 Stunden nach dem Polieren der Oberfläche FDA Cera mit einem Schwamm auftragen (etwa ½ m² auf einmal) bis es vollständig vom Untergrund aufgenommen wurde. Danach FDA Cera weiter auf die gesamte Wand auftragen. Übermäßige Ansammlung von FDA Cera vermeiden. Nach 5 - 10 Minuten die gesamte Wand mit einem weichen, nicht abrasiven, trockenen Tuch (Vliesstoff, Mikrofaser, Baumwolle oder Leinen) mit gutem Druck polieren.

Packungen:

Stucco a Calce: 20 kg und 8 kg

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

Abfallklasse:

Leere Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.